


F43fbl

Polyester Filament Polyester Filament

Beschreibung :
description

Polyester-Folie, verstärkt mit Glasfaserfäden in Längsrichtung; einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet.

Polyester-Film, longitudinal reinforced fiberglass; single side coated with natural rubber.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Polyester-Film, glasfaserverstärkt / Polyester-Film, fiberglass-reinforced
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,24
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Naturkautschuk / natural rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 4,4
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >48
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 650
Reißdehnung / elongation %	: 4
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: -30 bis /up to +100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: gut / good
Farbe / colour	: farblos / transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Verpacken, Bündeln, Isolieren, Fixieren, Coilsicherung; auch geeignet für den sicheren Verschluss von gewachsenen u. recycelten Pappmaterialien, abrieb- u. wasserfest.

Sealing, bundling, fixing heavy weight goods, qualified for waxed and recycled cartons, abrasion- and moisture-resistant.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN



Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0708